



مرکب های فلکسو حالی و روتوگراور

شرکت تولیدی مرکب ایران

سری آلترافلکس

مرکهای سری آلترافلکس جهت چاپ بر روی سطوح پلی اتیلن ، OPP و BOPP با مقاومت حرارتی بالا و چسبندگی عالی بر روی BOPP - OPP عرضه می گردد. مقاومت حرارتی این مرکب ۱۸۰ می باشد دیسپرسیون عالی این مرکب ها ترا م دهی و ترانسپارانسی عالی مرکب ها را به همراه دارد.

خواص ویژه :

۱. مقاومت حرارتی ۱۸۰ °C
۲. چسبندگی عالی
۳. برآفیت عالی



رنگها:

رنگ	کد	رنگ	کد	رنگ	کد
سفید	10FAB3090	قرمز روشن	30FAB3036	سبز	50FAB3010
زردترانسپارنت	20FAB3081	قرمز	30FAB3018	سبز چمنی	50FAB3014
زرد اپک	20FAB3072	آبی	30FAB3011	مشکی	80FAB3043

شرایط نگهداری :

این کالا یک محصول آتش زامی باشد لذا احتیاط لازم در نگهداری آن انجام گیرد. از منابع گرما و نور خورشید دور نگهداشته و در ظرف درسته نگهداری شود. توصیه می شود در طول مصرف تهیه مناسب انجام گیرد . بهترین زمان مصرف تا یک سال از تاریخ تولید می باشد.

نحوه مصرف :

- پس از باز کردن درب گالن مرکب را کاملا میکس نمایید.
- ویسکوزیته مرکب خام قبل از مصرف اندازه گیری شود.
- مرکب با حلال مناسب پیشنهادی سازنده مرکب رقیق و ویسکوزیته آن تنظیم شود.
- سرعت خشک شدن مرکب در فصل های مختلف حلال های پیشنهادی تولید کننده مرکب تنظیم شود.
- همچنانی مرکب با نوع سطح چاپی کنترل شود.
- میزان جرقه گیری سطح چاپی کنترل شود.
- ویسکوزیته مرکب در طول چاپ کنترل شود.
- از مخلوط نمودن مرکب های تولیدی سازندهان مختلف اجتناب نمایید.

حال رقیق کننده:

بنمودر تنظیم ویسکوزیته مرکب در طول چاپ و برای جبران حال حلال تبخیر شده از مرکب استفاده از حالات های زیر پیشنهاد می گردد:

- * حال حلال نرمال نسبت ۷۰ به ۳۰ ایزوپروپیل الکل و اتیل استات
- * در فضول سرد بنمودر افزایش سرعت خشک شدن از نسبت ۵۰ به ۵۰ حالات ایزوپروپیل الکل و اتیل استات استفاده شود.
- * در فضول گرم جهت کاهش و تنظیم سرعت خشک شدن مرکب بر روی کلیشه و نوردها اسفاده از اتیل گلیکول به میزان ۱۰-۵ درصد پیشنهاد می گردد.

ورنی مرکب :

افزون بیش از حد حال حلال به مرکب باعث کاهش خواص چسبندگی و برآفیت و پوشش (مقاومت) مرکب می گردد لذا جهت کاهش قدرت رنگی مرکب بدون تغییر در شید رنگی و همچنین تنظیم ویسکوزیته مرکب استفاده از ورنی 00FAB3199 پیشنهاد می گردد.

بسته بندی :

- گالن ۳۰ کیلویی (رنگی) - گالن ۳۰ کیلویی (سفید)
- بشکه ۲۲۰ کیلویی





ویژگی های سری آل ترافالکس

رنگ	کد مرکب	مقاومت نوری	ویسکوزیته خام	ویسکوزیته چاپ	مقاومت							
					مهاجرت	آب	اسید	قلیا	بنیر	روغن	واکس	صابون
سفید	10FAB3090	۷	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
زردترانسپارنت	20FAB3081	۵-۶	۸۵-۹۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۵	۴-۵	۴-۵	۵	۵
زرد اپک	20FAB3072	۵-۶	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۴-۵	۵
قرمز روین	30FAB3036	۵-۶	۹۵-۱۰۰	۲۵-۳۰	۵	۵	۴-۵	۴-۵	۵	۵	۵	۳-۴
قرمز	30FAB3018	۴-۶	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۳-۴	۳-۴	۵	۵	۵	۳-۴
آبی	30FAB3013	۷	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۴	۵	۳	۵	۵
سبز	50FAB3010	۷	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
سبز چمنی	50FAB3014	۶-۸	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۵	۴-۵	۴-۵	۵	۵
مشکی	80FAB3043	۷	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵

مقاومت نوری
مقاومت

ضعیف = ۱ عالی = ۸
ضعیف = ۱ عالی = ۵

در دمای ۲۵°C با فورکاپ ۴ = ویسکوزیته

اطلاعات فنی ارائه شده در این کاتالوگ بر اساس دانش و تجربه روز این شرکت تهیه و تقدیم می‌گردد.
آزمایش و کنترل خواص مرکب جهت حصول اطمینان در شرایط کاربردی مصروف کننده الزامی است.

