




مرکب های یووی

شرکت تولیدی مرکب ایران



مرکب‌های فلکسو UV

مرکب‌های فلکسو UV با ویسکوزیته و خواص انتقال تنظیم شده علاوه بر پوشش و چاپ با کیفیت عالی از مقاومت خراش و چسبندگی عالی نیز برخوردار است. انتقال عالی بین نوردها، کلیشه و سطح چاپی، کیفیت چاپ یکنواخت در طول مدت چاپ را فراهم می‌نماید.

خواص :

- ویسکوزیته تنظیم شده
- پوشش و تیراژدهی عالی
- مقاومت خراش عالی

خشک شدن سریع در زیر لامپ UV

این سری مرکب‌ها در چهاررنگ اصلی CMYK با کدهای ذیل تولید می‌گردد. آزمایشگاه این شرکت آمادگی تولید و ارائه نمونه رنگهای درخواستی مشتری را دارد.

رنگ	کد مرکب
زرد	20FUV4420
قرمز	30FUV4430
آبی	40FUV4440
مشکی	80FUV4480

رنگها:

افزودنیها:

شل کن UV

جهت روشن نمودن رنگ مرکب و همچنین افزایش فلو و روانی مرکب و انتقال مناسیتر مرکب در نوردهای چاپ افزودن حداکثر ۱۰٪ از این شل کن پیشنهاد می‌گردد.

خشک کن UV

در شرایط مخلوط و ضخامت‌های بالای چاپ و افزودن حداکثر ۳٪ از خشک کن سرعت پلیمریزاسیون را افزایش داده و لذا سرعت خشک شدن تسريع می‌گردد.

محلولهای شستشو:

00SLV2520 حال شستشوی قوی برای تمیز نمودن ورنی و مرکب‌های یووی برای افزایش سرعت خشک شدن حلال و کاهش قدرت آن بصورت مخلوط ۵۰٪ با الكل ایزوبوپیل استفاده نمایید.

00SLV4238 قابل امتزاج با آب با قابلیت پاک کنندگی ورنی و مرکب یووی در صورت نیاز با نسبت ۳۰٪ با آب مخلوط و استفاده نمایید.

00SLV4237 حل کنندگی و پاک کنندگی مرکب و ورنی یووی

زمان و شرایط نگهداری:

مرکب و ورنی UV غالباً از ته ظرف شروع به پلیمریز شدن می‌نمایند. ورنی و مرکب چاپ در صورتیکه در درجه حرارت ۲۰°C و در محیط سرد و خشک نگهداری شود بمدت ۶ ماه بدون مشکل می‌باشد. کاهش درجه حرارت باعث افزایش طول عمر مرکب می‌گردد. درب مرکب را پس از استفاده فوراً ببندید مرکب را در محیط سرد دور از نور و منابع گرما نگهداری نمایید.

بسته بندی :

قوطی و کیلوم ۱ کیلویی
قوطی و کیلوم ۲/۵ کیلویی

