



## مرکبهای افست ورق

### سری فنتستیک:

این مرکب از مخلوط روغن های گیاهی و معدنی تولید شده است. برای چاپ بر روی کاغذ های گلاسه، پشت چسبدار و مقواهی گلاسه مناسب بوده و قابلیت چاپ به وسیله تمام دستگاههای چاپ تک رنگ و چهار رنگ مجهز به سیستم رطوب دهی معمولی و الکلی را دارد. سرعت نشست بسیار عالی و سرعت خشک شدن بسیار بالای آن انجام سریع عملیات پس از چاپ را امکان‌پذیر می نماید.



#### خواص

۵. بالانس آب و مرکب عالی
  ۶. برآقیت عالی
  ۷. انتقال عالی مرکب در نوردهای چاپ
  ۱. پایداری بسیار عالی در دستگاه چاپ
  ۲. مقاومت سایش عالی
  ۳. سرعت خشک شدن و نشست بسیار عالی
  ۴. قدرت رنگی بسیار بالا
- رنگ ها:**

| رنگ  | کد          | ترانسپارنتی | مقاومت |      |            |      |
|------|-------------|-------------|--------|------|------------|------|
|      |             |             | نور    | الكل | مخلوط حلال | قليا |
| زرد  | 200FS6401F  | T           | ۳-۴    | +    | +          | +    |
| قرمز | 300FS6402F  | T           | ۵      | +    | +          | +    |
| آبی  | 400FS6403F  | T           | ۷-۸    | +    | +          | +    |
| مشکی | 800FS 6404F | O           | ۸      | +    | +          | +    |

#### داروی آب:

- داروی آب یونیورسال ۷۰۰۰
- هیدروفیکس ۹۰۵۳
- داروی آب با خاصیت بافری بسیار قوی ۹۳۸۲
- داروی آب مخصوص آبهای سخت با کاهش حجم آب در نوردها
- داروی آب با قابلیت کاهش درصد الكل Z-9200-L
- سوپرفیکس

#### افزودنی ها:

هرچند مرکب های سری فنتستیک به طریقی ساخته شده اند که امکان مصرف بدون افزودنیهای کمکی را برای اپراتور چاپ میسر می نمایند ولی به لحاظ عوامل مختلف از جمله ماشین چاپ ، درجه حرارت و رطوبت محیط ، کاغذ و روش چاپ ممکن است برای رسیدن به یک کار چاپی ایده ال نیاز به استفاده از افزودنیهای کمکی را داشته باشیم از این‌رو تعدادی از افزودنیهای مورد استفاده به شرح زیر تقدیم می گردد:

#### ۰۰TRO 23115

به منظور کاهش چسب مرکب بدون کاهش ویسکوزیته و برای چاپ بر روی کاغذ های تحریر مکانیکال ، مقوا افزودن حداقل ۵٪ از این افزودنی در مرکب پیشنهاد میگردد.

#### ۰۰VRO 44000

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطورهمزمان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصا در محیط های سرد استفاده ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می نماید.

#### 60DAO57006

این خشک کن با کمترین تغییر در ویسکوزیته مرکب سرعت خشک شدن مرکب را بصورت سطحی و عمقی افزایش می دهد. افزودن ۲٪ از این خشک کن بهترین نتیجه را می دهد.

#### بسهه بندی :

قوطی و کیویم ۲/۵ کیلویی

